



Masa ogniochronna PROMASTOP®-I

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-14/0446

Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-14/0446-2015/4

Opis produktu

PROMASTOP®-I to przygotowana na bazie wody pęczniejąca masa ogniochronna. Ze względu na swoje właściwości chroni przed rozprzestrzenianiem się ognia, dymu i ciepła do innych pomieszczeń. Wysoka plastyczność umożliwia szybką i łatwą aplikację.

Zastosowanie

Masa PROMASTOP®-I służy do zabezpieczenia przejść instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) w ścianach i stropach.

Obróbka

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +10°C do +40°C. Przed pokryciem podłoże należy oczyścić z oleju, wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz kurzu.

Do uzyskania warstwy suchej o grubości 1 mm trzeba nałożyć 1,9 kg/m². Warstwa grubości 1mm jest sucha po ok. 12 godz.

Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć i użyć jak najszybciej.

Dane techniczne i właściwości	
Kolor	Biały
Konsystencja	pasta
Gęstość	1,4 ± 0,2 g/cm ³
Lepkość	200 Pa*s
Zawartość substancji lotnych	38 g/l
Magazynowanie	Składować w suchych i chłodnych warunkach: 3°C÷35°C
Czas przechowywania	Ok. 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura rozszerzania	Ok. 300°C
Współczynnik rozszerzalności	Ok. 1:22
Klasa reakcji na ogień	C-s2, d0
Forma dostawcza	Pojemnik 12,5 kg