

SPRAY CYNKOWY JASNY



Spray cynkowy jasny WIKO to znakomita ochrona przed korozją powierzchni metalowych, duża zawartość cząstek metalu. Doskonale nadaje się do wszystkich metali żelaznych

WIKO SPRAY CYNKOWY jasny zapewnia wspaniałą ochronę przed korozją powierzchni wielu metali podstawowych. Doskonale nadaje się do ponownego cynkowania części. Bardzo dobra przyczepność do żelaza i metali kolorowych.

Właściwości

- szybkoschnąca, gładka, pozbawiona porów warstwa
- wysoka przyczepność i odporność na ścieranie
- wytrzymałość na ciepło do +500 °C
- odporność na wodę i brud
- wysoki stopień połysku
- kolor identyczny z wyglądem świeżo ocynkowanych materiałów
- doskonale pokrywa powierzchnię szwu spawalniczego – dzięki dużej zawartości metalu
- możliwość lakierowania bez wcześniejszego gruntowania (každorazowo zalecamy przeprowadzenia własnych testów)

Zastosowanie

- ochrona przed korozją powierzchni metalowych
- naprawa uszkodzonych powierzchni ocynkowanych
- ponowne cynkowanie miejsc naruszonych podczas wiercenia, cięcia bądź spawania
- zabezpieczenie maszyn i instalacji przed wpływem wody i warunków atmosferycznych
- przemysł, rzemiosło, budowa karoserii – wszędzie tam gdzie metal jest narażony na korozję

Sposób użycia

Powierzchnie wcześniej oczyścić z tłuszczu, oleju, brudu i rdzy (Zalecamy użyć do tego jednego ze zmywaczy WIKO). Stosować w temperaturze pokojowej (od ok. +16 °C do ok. +25 °C). Puskę przed użyciem intensywnie wstrząsnąć, przez ok. 3 minuty od usłyszenia uderzeń kulek mieszających i wykonać próbę. Spray nanosić krzyżowo z odległości ok. 20 do 30 cm. Po ok. 8 minutach powierzchnia będzie sucha dla kurzu, a po upływie ok. 20 do 25 minutach możliwe będzie jej chwytanie. Całkowite przeschnięcie po 24 godzinach. Po użyciu puszkę odwrócić i pryskać, aż z puski będzie wydostawał się jedynie gaz napędowy.